

# GREY CAST IRON

FONTE GRISE **GRAUGUß**

Grey Iron Castings are manufactured in accordance with the European Standard EN 1561:1997 and in the grades tabulated below.

*Grauguß werden entsprechend der europäischen Norm EN 1561:1997 in den nachstehend angegebenen Güten gefertigt.*

Les pièces moulées en Fonte Grise sont fabriquées selon la norme européenne EN 1561:1997, dans les qualités indiquées sur le tableau ci-dessous.

Grade	Tensile Strength in seperately cast sample
<i>Werkstoffbezeichnung</i>	<i>Zugfestigkeit in Getrennt Gegossener Probe</i>
Qualité	Résistance à la traction dans un barreau brut coulé à part
Symbol <i>Kurzzeichen</i> <i>Symbolique</i>	Rm N.mm <sup>2</sup> min
EN-GJL-150	150
EN-GJL-200	200
EN-GJL-250	250
EN-GJL-300	300
EN-GJL-350	350

Other grades can be made to customer's specifications using hardness or other tests if required.

*Andere Qualitätäten (Grueisen) können bei Bedarf nach Kundenspezifikationen unter Anwendung von Härtetests oder anderen Tests hergestellt werden.*

D'autres qualités peuvent être faites selon les spécifications de la clentèle, en fonction de la dureté ou autres tests.

## Wm Lee

William Lee Ltd, Callywhite Lane, Dronfield,  
Derbyshire S18 2XU, England  
Telephone: +44 (0)1246 416155  
Fax: +44 (0)1246 417165  
E-mail: sales@wmlee.co.uk  
Website: www.wmlee.co.uk